

FICHE PRODUIT

Désignation normalisée : CEM III/A 42,5 L-LH CE PM-ES-CP1 NF



Nom commercial : Ciment Kaori

Références normes :
 NF EN 197-1
 NF P 15-317 (ciment pour travaux à la mer)
 NF P 15-318 (ciment à teneur en sulfures limitée)
 NF P 15-319 (ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates)



N° 0333-CPR-6908

Certifié NF et CE depuis le : 12/03/2018

Lieu de production : usine de Nouméa

Origine clinker : JAPON

Composition déclarée

Matières premières	%
Clinker	36
Laitier de haut-fourneau	64
Constituant secondaire	0

Régulateur de prise	%
Gypse	4,0

Additif	%
Agent de mouture CXN2	0,05

Caractéristiques mécaniques

Résistances à la compression N/mm ²	1 jour	2 jours	7 jours	28 jours
	6	12	30	52

Caractéristiques physiques

Sur poudre	Masse volumique (en g/cm ³)	2,93
	Densité	1,2
	Surface massique (en cm ² /g)	4 400

Sur pâte pure	Besoin en eau (en %)	28
	Stabilité (en mm)	1
	Début de prise (en min)	170

Sur mortier	Chaleur d'hydratation à 7 jours (en J/g)	251
-------------	---	-----

Caractéristiques chimiques

Analyses	%
Perte au feu à 975 °C	1,4
Insolubles	0,9
SiO ₂	27,1
Al ₂ O ₃	10,2
Fe ₂ O ₃	1,6

Analyses	%
CaO	49,7
MgO	4,5
SO ₃	2,8
K ₂ O	0,4
Na ₂ O	0,2

Analyses	%
S ²⁻	0,47
Cl ⁻	0,01
Alcalins équivalents	0,49
Chrome VI	0 ppm

Caractéristiques du clinker

Composition potentielle	%
C ₃ A	9,8
C ₃ S	60,7
C ₄ AF	9,7



Usine certifiée :



Les valeurs ci-dessus correspondent aux valeurs moyennes d'autocontrôle et n'ont qu'un caractère indicatif. En dehors d'un engagement écrit, seules les limites garanties par les normes sont contractuelles.